

# Technický list

## NANOBALA WProtect hydrofobní a olejofobní impregnace přírodního kamene

**Základní složení:** Vodní směs speciálních nanoaditiv.

**Barva:** Čirá, nažloutlá. Po zaschnutí transparentní

**Vazkost:** < 3 mPas

Neobsahuje vosky, silikony ani akrylátové složky

**Příprava povrchu:** Musí být suchý, soudržný, zbaven prachu, nečistot a mastnoty.

Nesmí být zoxidován ani zasolen. Impregnace není vhodná na opalovaný kámen.

**Teplota při aplikaci:** +5°C až +30°C, při vlhkosti max. 75%

**Aplikace:** Nanést namáčením, nátěrem nebo postřikem až do nasáknutí povrchu materiálu.

Povrch musí být plošně vlhký. U velmi savých povrchů se doporučuje nanést před zaschnutím druhou vrstvu přípravku (mokrý do mokrého). Při sprejování je nutné zajistit dostatečnou ventilaci. Aerosol nesmí být vdechován, aby nedošlo k poškození plic. Po dobu 24 hodin po aplikaci nutné chránit ošetřenou plochu před vodou. Použití přípravku vyzkoušejte vždy na nenápadném místě.

**Míchání:** Použijte produkt přímo z originálního balení. Nemíchat, neředit, důkladně protřepat.

**Spotřeba:** 50-200ml/m<sup>2</sup> podle struktury materiálu

**Funkčnost impregnace:** až 12 let

**Skladování:** Při teplotě +5 do +25°C. Udržujte obal dobře uzavřený. Zajistěte dobré odvětrávání.

Chraňte před mrazem, sluncem a přehřátím.

**Skladovatelnost:** V uzavřeném originálním obalu 2 roky. Po otevření 6 měsíců. Po delší době by měl být produkt znovu přezkoušen.

**Vhodná hasiva:** nehořlavý

### Bezpečnostní výstrahy:

S23: Nevdechovat aerosol S24/25: Zamezte styku s kůží a očima. S39: Použijte osobní ochranné prostředky pro kůži a obličej.

První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybnosti, při náhodném požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékaře. Při zasažení kůže odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

Upozornění: Použití přípravku vyzkoušejte vždy na nenápadném místě.

Nakládání s odpady: S prázdnými obaly zacházet podle místních předpisů a norem.

Bezpečnostní opatření: Dodržovat doporučení uvedená v Technickém a Bezpečnostním listu.

<b>Balení:</b>	WProtect	500ml	postřikovač
	WProtect	5L	kanystr
	WProtect	20L	kanystr
	WProtect	200L	sud
	WProtect	1000L	IBC



NANOBALA s.r.o.  
www.nanobala.cz  
info@nanobala.cz  
+420 774 399 343

**NANOBALA**  
technologie budoucnosti již dnes

Informace v tomto listu jsou založeny na současném stavu technického vývoje a našich zkušenostech s produktem. Při rozmanitosti povrchů a okolních podmínek by informace v tomto listu neměly v žádném případě snižovat odpovědnost uživatele se snáležitou péčí ujistit, že je náš produkt vhodný k danému účelu, povrchu a podmínkám aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace a zpracování je mimo náš dosah, nemůže být vyvozena žádná zodpovědnost ze zde uvedených informací. Naše smluvní podmínky se vztahují na všechny případy. Všechny informace podléhají změnám bez upozornění.